

## FALAPUTZ

### dekoratívna omietka

**Charakteristika:** Vysoko dekoratívna omietkovina. FALAPUTZ je naplno zmývateľná omietka, vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s charakteristickou dlhodobou životnosťou a stálosťou farebných odtieňov. FALAPUTZ je určený ako konečná povrchová úprava hladkých povrchov omietok, zateplovacích systémov a betónov. Je veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu. Vyrába sa v disperznom, silikátovom a silikónovom prevedení buď ako hladená (mníchovská) alebo šúchaná omietkovina (vid'. premenlivé údaje na etikete).

**Veľkosť zrna:** 1; 1,5 a 2 mm

**Použitie:** K vytvoreniu dekoratívnych úprav na murive, vápenných, vápenocementových omietkach, betóne, stavebných hmotách, a ďalej ako konečná povrchová úprava zateplovacích systémov.

**Podklad:** Podklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu a nečistôt a odizolovaný proti vode.

**Nové omietky:** Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretý, zbavený nečistôt, prachu, mastnoty a starých nepriľnavých náterov, nerovnosti vyplniť maltou a ošetriť základným náterom. Pri veľkom znečistení podkladu sa musí podklad ošetriť fluátovacím prostriedkom. Podklad musí byť z dôvodu minimalizácie spotreby a dosiahnutia požadovanej štruktúry rovný.

**Staršie omietky:** Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretý, zbavený nečistôt, prachu, mastnoty a starých nepriľnavých náterov, nerovnosti vyplniť maltou a ošetriť základným náterom. Pri veľkom znečistení podkladu sa musí podklad ošetriť fluátovacím prostriedkom. Podklad musí byť z dôvodu minimalizácie spotreby a dosiahnutia požadovanej štruktúry rovný.

**Riedenie:** Omietkovina je určená k priamej aplikácii (v prípade potreby nariediť 1-2% vody).

**Pred použitím krátko premiešať.**

#### Doporučený pracovný postup:

1. Odstránenie starých nepriľnavých náterov oškrabaním a prebrúsením a očistením podkladu od prachu, mastnoty a nečistôt.
2. Väčšie nerovnosti vyrovnat' vyrovnávacou maltou.
3. Pre dostatočné vyzretie (min. 10 dní) podklad natrieť základným náterom 4. 12 hodín po základnom nátere sa FALAPUTZ natiahne nerezovým hladítkom v hrúbke zrna. Po čiastočnom zavädnutí (doba je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu) sa omietka vyzoruje hladítkom do požadovanej štruktúry. Je nutné omietku naťahovať v jednej ploche bez prerušenia.

**UPOZORNENIE:** Pracovník aplikujúci omietku FALAPUTZ by mal byť zaškolený technikom firmy Farby-Laky Košeca. Toto školenie je bezplatné. Dekoratívne omietkoviny sa nesmú nanášať pri vysokých teplotách, priamom slnku, silnom vetre z dôvodu preschnutia a počas dažďa a hmly z dôvodu možnosti zapršania do omietkoviny (stečenie) a nevysychania. Ucelené plochy je nutné prevádzkať v jednom pracovnom zábere a z jednej výrobnéj šarže. Pri zateplovacích systémoch sa nesmú používať farebné odtiene so stupňom odrazivosti nižšom ako 30 (tmavé odtiene).

#### Technické parametre:

Parameter	Výsledok	Jednotka
Priľnavosť k betónovému podkladu	minimálne 1,0	MPa
Vodotesnosť na betóne	maximálne 0,09	(l x m <sup>2</sup> / 30 min)
Priepustnosť pre vodnú paru ekvivalentná difúzna hrúbka	r <sub>e</sub> maximálne 0,37	m
Priľnavosť k betónovému podkladu po náhlych teplotných zmenách po 25 cyklov	minimálne 1,0	MPa
Priľnavosť k betónovému podkladu mrazuvzdornosť 15 cyklov	minimálne 0,8	MPa

**Spotreba:** V závislosti od veľkosti zrna 1,0 mm - 2,4 kg/m<sup>2</sup>, 1,5 mm 2,4 až 2,8 kg/m<sup>2</sup>, 2,0 mm 3,3 až 3,7kg/m<sup>2</sup>

**Doba zasychania:** 12 až 24 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.

**Teplota pre nanášanie - pracovná teplota:** +5 až +25° C pre vzduch a podklad.

**Nanášanie:** nerezovým hladítkom.

**Vzorovanie:** plastovým hladítkom.

**Balenie:** Plastové vedro á25 kg.

**Skladovanie:** V uzavretých nádobách v chladnom prostredí, ale nad bodom mrazu. Nesmie zmrznúť.

**Bezpečnosť a hygiena práce:** Pri práci chráňte pokožku rukavicami, nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou a ošetríte regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí vyplachujte prúdom vody po dobu asi 10 minút.

Výrobca:

**Farby-Laky Košeca s.r.o.**

**Košeca 477, 018 64 SR**

**e-mail: marketing@fala.sk, www.falak.sk**